

Alu-Brandmatta Vent

ROCKWOOL Alu-Brandmatta Vent är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. På ena sidan är det påsytt ett galvaniserat nät och mellan det och ullen är en aluminiumfolie inlagd.

Tekniska egenskaper & sortiment

Tekniska egenskaper

λ-värde	$\lambda(t_m)=3,344 \times 10^{-2} + 1,232 \times 10^{-4} \times t_m + 2,959 \times 10^{-7} \times t_m^2$	
Max servicetemperatur	250°C	EN 14706
Brand	A1	EN 13501-1
Tjocklekstolerans	T2 (50 Pa)	EN 822/EN 823
Designation code	MW-EN14303-T2-ST+(250)	
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Specifik värme	0,8 kJ/Kg x K	
Produktcertifikat	Certifikat	

Värmekonduktivitet λ-värde

EN 12667/EN 12939

$t_{sub}m</sub>$ °C	10	50	100	150	200	220
mW/m·K	35	40	49	59	70	75

λ-värde	$\lambda(t_m)=3,344 \times 10^{-2} + 1,232 \times 10^{-4} \times t_m + 2,959 \times 10^{-7} \times t_m^2$	
Max servicetemperatur	250°C	EN 14706

Brand	A1	EN 13501-1
Tjocklekstolerans	T2 (50 Pa)	EN 822/EN 823
Designation code	MW-EN14303-T2-ST+(250)	
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Specifik värme	0,8 kJ/Kg x K	

Produktcertifikat **Certifikat**

t _m °C	10	50	100	150	200	220
mW/m·K	35	40	49	59	70	75

Sortiment

Artikelnummer	Beskrivning	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (mm)	m ² /Pall	Rullar/Pall	Type	Leveranstid
83865	Maxipack	30	600	6000	64,8	18	Enheter på pall	5 dagar
83866	Maxipack	40	600	5000	54	18	Enheter på pall	5 dagar
83867	Maxipack	55	600	4000	43,2	18	Enheter på pall	5 dagar
83868	Maxipack	60	600	4000	43,2	18	Enheter på pall	5 dagar
83869	Maxipack	70	600	3000	32,4	18	Enheter på pall	5 dagar
83870	Maxipack	80	600	2500	27	18	Enheter på pall	5 dagar

Artikelnummer	Beskrivning	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (mm)	m ² /Pall	Rullar/Pall	Type	Leveranstid
83871	Maxipack	100	600	2500	27	18	Enheter på pall	5 dagar